

Pelteks
PELUŞ

ÜRÜN KODU:
14.F.1001



Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 1378
Nem Tutuculuk Oranı : % 0.8
Hav Boyu : 6mm ± % 5
Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5

Air permeability (l/m²/sn) : 1378
Moisture Retantion Rate : % 0.8
Pile Length : 6mm ± % 5
Widht of Fabric : 170 cm ± % 5

Pelteks
PELUŞ



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No: 29 34325 Avcılar
İstanbul/TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0583-T


AB-0583-T

16057188

12-16

Pelteks
PELUS

ÜRÜN KODU:
28.F.1001



Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 3531

Nem Tutuculuk Oranı : % 0.8

Hav Boyu : 6mm ± % 5

Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5

Air permeability (l/m²/sn) : 3531

Moisture Retention Rate : % 0.8

Pile Length : 6mm ± % 5

Width of Fabric : 170 cm ± % 5

Pelteks
PELUS

Pelteks
P E L U Ş

ÜRÜN KODU:
28.AE.1001



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No: 29 34325 Avcılar
İstanbul/TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU



TS EN ISO/IEC 17025
AB-0583-T

AB-0583-T

16057188

12-16

Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 3104

Nem Tutuculuk Oranı : % 0.8

Hav Boyu : 15mm ± % 5

Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5


Air permeability (l/m²/sn) : 3104

Moisture Retantion Rate : % 0.8

Pile Length : 15mm ± % 5

Widht of Fabrie : 170 cm ± % 5

Pelteks
P E L U Ş



**EKOTEKS**

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş


EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Fıruzköy Bulvarı No: 29 34325 Avcılar
İstanbul/TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU


TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TÜRKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş
AB-0583-T
16057188
12-16

Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 2629
Nem Tutuculuk Oranı : % 0.7
Hav Boyu : 6mm ± % 5
Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5


Air permeability (l/m²/sn) : 2629
Moisture Retention Rate : % 0.7
Pile Length : 6mm ± % 5
Width of Fabric : 170 cm ± % 5



Pelteks
PELUS

Pelteks
PELUŞ

ÜRÜN KODU:
38.AE.1001



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş
EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Fırozköy Bulvarı No: 29 34325 Avcılar
İstanbul/TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0583-T

AB-0583-T

16057188

12-16

Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 2177

Nem Tutuculuk Oranı : % 0.6

Hav Boyu : 15mm ± % 5

Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5

Air permeability (l/m²/sn) : 2177

Moisture Retention Rate : % 0.6

Pile Length : 15mm ± % 5

Width of Fabric : 170 cm ± % 5

Pelteks
PELUŞ



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No: 29 34325 Avcılar
İstanbul/TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU



AB-0583-T
16057188
12-16


Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 2567
Nem Tutuculuk Oranı : % 0.8
Hav Boyu : 6mm ± % 5
Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5

Air permeability (l/m²/sn) : 2567
Moisture Retention Rate : % 0.8
Pile Length : 6mm ± % 5
Width of Fabric : 170 cm ± % 5



Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 1550
Nem Tutuculuk Oranı : % 1.0
Hav Boyu : 15mm ± % 5
Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5


Air permeability (l/m²/sn) : 1550
Moisture Retention Rate : % 1.0
Pile Length : 15mm ± % 5
Widht of Fabric : 170 cm ± % 5



Pelteks
P E L U Ş

Pelteks
PELUŞ

ÜRÜN KODU:
55.F.1001



TÜRKAK
TÜRK AKKREDITASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No: 29 34325 Avcılar
İstanbul/TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU



TS EN ISO/IEC 17025
AB-0583-T

AB-0583-T

16057188

12-16

Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 1190

Nem Tutuculuk Oranı : % 0.8

Hav Boyu : 15mm ± % 5

Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5

Air permeability (l/m²/sn) : 1190

Moisture Retantion Rate : % 0.8

Pile Length : 15mm ± % 5

Widht of Fabric : 170 cm ± % 5

Pelteks
PELUŞ

**EKOTEKS**

TÜRKAK
TÜRK AKKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No: 29 34325 Avcılar
İstanbul/TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU

**TÜRKAK**

Test
75 EN ISO/IEC 17025
AB-0583-T

AB-0583-T
16057188
12-16

Hava Geçirgenliği (l/m²/sn) : 1190
Nem Tutuculuk Oranı : % 0.8
Hav Boyu : 15mm ± % 5
Kumaşın Eni : 170 cm ± % 5

Air permeability (l/m²/sn) : 1190
Moisture Retantion Rate : % 0.8
Pile Length : 15mm ± % 5
Widht of Fabric : 170 cm ± % 5



Pelteks
P E L U Ş

Pelteks

P E L U Ş



Osmangazi Mahallesi, 3113. Sokak No: 2, 34522, Esenyurt / Istanbul

siparis@pelteks.com.tr

+90 533 594 08 31

www.pelteks.com.tr

CONTACT
US...